

РА 400

Полиуретановый белый грунт

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный грунт. Предназначен для покрытия плоских поверхностей и мебели. Характеризуется максимально высокой скоростью сушки.

Назначение Грунтование поверхностей из МДФ и массива.

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	РА 400	100	100
Отвердитель	ТХ 400	30	50
Растворитель	TZ 33	10-30	20-59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	81% (+/- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C)	60 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность	1,61 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	20-30 минут
Время высыхания до шлиф. (20°C)	60-90 минут
Количество слоев	2 (возможно нанесение след.слоя через 2-3ч)

Примечания: рекомендуется для матовой отделки. В качестве изолянта для МДФ использовать РА70000 (результат — сокращение расхода основного грунта). Возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3** в пастельные цвета по каталогам RAL и NCS.

Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, сборки и монтажа изделий – **не рекомендуется превышать рекомендованный расход за слой и кол -во слоев при окраске.** Рекомендованное сопло пистолета для нанесения 1.8

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.