

РВ 10

Белый нитроцеллюлозный грунт

Легко шлифуется и очень быстро высыхает. Подходит для любых видов поверхностей. Оптимальный вариант для бюджетных изделий и изделий где необходима максимальная гибкость и эластичность поверхности. Колеруется по RAL и NCS.

Назначение

Покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения

Распыление

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	РВ 10	100	100
Растворитель	Ацетон	20-40	30-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	54% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 8 20°C)	27 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	25 сек. (+/- 2)
Плотность	1,21 кг/л (+/- 0,1г)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	3 часа
Количество слоев	1-3

Примечания: для повышения стойкости к физическим и химическим воздействиям, а так же для уменьшения впитываемости на пористых поверхностях возможно использование отвердителя ТХ18 или ТХ90 (5-10%), однако это может привести к изменению глянца.

Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возможного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.